


## SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATASHEET



### RETI PER MASSETTO IN FIBRA DI VETRO - FIBERGLASS MESH FOR CONCRETE REINFORCEMENT FLOOR

Rete per massetto prodotta in filati di fibra di vetro  
Concrete floor reinforcement made by fiberglass mesh

### Descrizione articolo – Article description

Rete per armatura massetto maglia 40x40 mm, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina, in rotoli. Prodotto certificato CE, in quanto conforme EAD 260057-00-0303

Fiberglass alkali-resistant mesh rolls for concrete reinforcement mesh size 40x40 mm, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment

<b>Codice prodotto</b> - <b>Item code</b>	<b>Dimensione</b> - <b>Size</b> (m)	<b>Maglia</b> - <b>Mesh size</b> (mm)	<b>Peso</b> - <b>Weight</b> (g/m <sup>2</sup> )	<b>Packing/ pallet</b> - <b>Packing/ pallet</b> (pz/pallet)
NET-270M	1,0x50 (rolls)	40x40	145 ± 5%	24 pz
NET-270MP	2,0x1 (panels)	40x40	145 ± 5%	2000 m <sup>2</sup> -1000pz

## Caratteristiche tecniche- Technical features

<b>Dimensione, confezione</b> - <b>Size, packaging</b>	1 m* 50 m = 50 sqm/roll
<b>Applicazione</b> - <b>Application</b>	<p>Rete rinforzante in fibra di vetro utile per aumentare la stabilità e la resistenza alle fessurazioni nei massetti a base cementizia in quanto riduce significativamente la quantità di crepe e deformazioni che si verificano durante l'essiccazione del massetto</p> <p>easy to use reinforcing glass fibre mesh for increasing the stability and crack resistance in cement based screeds as it significantly reduces the amount of cracks and deformation occurred during drying of the screed.</p>
<b>Materiale - Material</b>	Vetro di tipo E - <i>E-glass</i>
<b>Spessore-Thickness</b>	1 mm
<b>Contenuto Organico</b> - <b>Organic content</b>	16%(±)4%
<b>Allungamento (ordito/trama)</b> - <b>Elongation (warp/weft)</b>	4,5/3,5 %
<b>Allungamento dopo invecchiamento</b> - <b>Elongation after ageing</b>	3,5/2,5 %
<b>Resistenza alla trazione (Ordito &amp; Trama)</b> - <b>Tensile Strength (Warp &amp; Weft)</b>	2500 N/5 cm 2500 N/5 cm
<b>Resistenza alla trazione dopo invecchiamento</b> - <b>Tensile strength after ageing</b>	>1000/>1000 N/5 cm
<b>Lunghezza &amp; Larghezza</b> - <b>Length &amp; Width</b>	50 m (±) 1%

100 cm ( $\pm$ )1%

**Stoccaggio e gestione**  
-  
**Storage and handling**

I rotoli imballati devono essere conservati in ambienti asciutti, protetti contro i raggi UV e il calore, praticamente imballati in fogli di plastica, verticalmente in una scatola di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra -10° C e (+) 40 ° C

Packed rolls are to be stored in dry rooms, protected against UV and heat, practically packed in plastic foil, vertically in cardboard box, on a wooden pallet. The temperature of storing shall be between -10°C and (+) 40°C

**Garanzia**  
-

**Guarantee, warranty**

In conformità con le attuali normative e le condizioni del distributore. L'osservazione delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali richieste di garanzia future

In accordance with the current legislations and the conditions of the distributor. The observation of the application rules of the product and presentation of the invoice constitute a prerequisite for possible future warranty claims

**Standard, specifiche**  
-

**Standards, specifications**

ETA23/0189

**Salute e sicurezza**  
-

**Health and safety**

Non è richiesta alcuna etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e al Consiglio (REACH)

No labelling required in accordance with the relevant regulation (EC) No.1907/2006 the European Parliament and of the Council (REACH)

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome - This technical data sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks